



## DURAZIV ML 40

Premix aditivat pentru tencuieli, zidarii si reparatii

### ***Indicatii:***

- Pentru tencuieli si zidarii, precum si pentru efectuarea de reparatii la pereti si podele
- In amestec cu nisip in diverse proportii, se pot realiza mortare de diverse clase
- Poate fi folosit si ca atare, pentru efectuarea de mici reparatii in grosimi de max. 2 cm
- Rezistenta sporita la fisurare, durabilitate marita in conditii umede si la inghet
- Aderenta si lucrabilitate crescute, nu contine si nu necesita var
- Poate fi folosit la mortare aplicate atât manual, cât si mecanizat

### ***Domeniu de aplicare:***

Amestec pe baza de ciment gri, aditivi si pulberi minerale, destinat a fi folosit la operatii de tencuire, zidire sau pentru efectuarea de reparatii la pereti si podele. Este necesara amestecarea cu diverse cantitati de nisip si apa in scopul realizarii de mortare economice de zidarie si de tencuiala. Poate fi folosit si ca atare, la efectuarea de reparatii pe suprafete mici si in grosimi de pâna la 1 cm.



## DURAZIV PM 41

### **Domeniu de aplicare**

*Realizarea de zidării cu următoarele materiale și în următoarele condiții:*

- blocuri din beton celular autoclavizat (BCA)
- blocuri din beton celular ușor (BCU)
- cărămizi arse tip clasic (pline) sau tip eficient (cu goluri)

Produsul se utilizează prin aplicare pe cantul cărămizilor, în strat de cca. 6-8 mm. Blocurile de BCA trebuie să fie desprăfuite și umezite cu apă, înainte de a fi zidite. Cărămizile arse nu necesită umezire sau alt tratament înainte de utilizare.



## DURAZIV PM 43

### **Domeniu de aplicare**

*Amestec pe bază de ciment gri, pulberi minerale, rășini și fibre organice, destinat a realiza o tencuială fină ce se va aplica la interior și exterior, în strat de maxim 4 mm, peste lucrări de zidărie clasică sau beton.*

*Produsul poate fi folosit și la egalizarea pereților înainte de aplicarea sistemului de termoizolație, pentru a reduce astfel consumul de adeziv folosit la fixarea plăcilor*



## DURAZIV PM 45

### **Domeniu de aplicare**

*Mortar hidroizolant realizat din amestecuri de cimenturi speciale aditivate cu silicon, agregate minerale, rășini și fibre organice, destinat aplicării la interior și exterior peste următoarele suprafețe și în următoarele condiții:*

- lucrări de zidărie clasică (socluri de clădiri, pereți din zidărie clasică sau BCA), pereți din beton
- suprafețe orizontale de beton (terase, șape)
- piscine, saune, băi, rezervoare de apă din beton
- protejarea structurilor de beton împotriva pătrunderii de gaze corozive, ce pot produce degradarea armăturii metalice

*Nu se recomandă aplicarea peste gleturi de ipsos sau pentru hidroizolarea elementelor decorative din ipsos.*

*Nu se poate utiliza ca strat de uzură.*



## DURAZIV PM 47

### **Domeniu de aplicare**

*Mortar format din amestecuri de cimenturi speciale și agregate, destinat aplicării la interior și exterior, în strat de maxim 50 mm peste lucrări de zidărie clasică, pereți sau șape de beton.*

*Poate fi folosit la: repararea treptelor, a pereților vechi, umplerea golurilor și a fisurilor din pardoseli înainte de aplicarea șapelor autonivelante, fixarea de elemente metalice în pereți sau podele (de exemplu: dibluri, balustrade, stâlpi metalici, catarge, diverse echipamente industriale, etc.)*

*Poate fi amestecat cu nisip în proporție de 1:1, pentru a obține tencuieli rapide și economice sau șape rapide autoegalizante, de 20 mm grosime.*