

# AQUADERE

## DESCRIERE

**Aquadere** este o amorsa bituminoasa apoasa gata de utilizare.

## CARACTERISTICI

	AQUADERE
Starea fizica	emulsie de culoare neagra
Densitatea la 20°C	1005 kg/m <sup>3</sup>
Substanta uscata	42 %
Temperatura minima	poate fi aplicat si la 0°C
Ph	10
Timp de uscare	20 minute

## MOD DE LIVRARE

	AQUADERE
Bidon	5 l sau 25 l
Consum pe beton sau lemn	aprox. 0.4 l/m <sup>2</sup>
Consumul depinde foarte mult de tipul si natura suportului Produsul e stabil si nu creeaza nici o problema daca e lasat in ambalajul original pe o perioada de aproximativ 12 luni. Aquadere trebuie pastrat la temperaturi pozitive, departe de razele solare.	



(C) SOPREMA 05/11/2006

## UTILIZARE

- Amorsarea suprafetelor din : beton, lemn, metal, permitand o foarte buna aderenta la sudarea membranei bituminoase.
- Protectia impotriva infiltratiei apei in suport pe timpul ploii (acest lucru nu reprezinta o hidroizolatie ).

## APLICARE

**Aquadere** se aplica cu perie, trafalet, sau prin pulverizare pe suporturile din beton, lemn, metal, membrane bituminoase, asfalt.

Suportul va trebui sa fie in prealabil curatat de toate particulele non aderente (praf, bucati de piatra sau alte particule care ar afecta buna aderenta ) si degresat acolo unde e necesar.

Suporturile foarte uscate si absorbante trebuie sa fie umidificate inaintea utilizarii produsului pentru a se evita o aderenta insuficienta.

Se lasa sa se usuce complet inaintea aplicarii primului strat de membrana.

**Inainte de utilizare se agita bine.**

### Curatarea uneltelor :

- Atunci cand produsul nu s-a uscat se utilizeaza : **apa**
- Atunci cand produsul s-a uscat se utilizeaza : **solvent petrolier** (xylen)

## INDICATII SPECIALE

- Dupa utilizare se va inchide bidonul.
- Nu e un produs inflamabil
- A nu se inghiti
- Nu-l deversati in sistemul de canalizare.

### Controlul calitatii :

**Soprema** a acordat intotdeauna o mare importanta **Calitatii**.

Din acest motiv **Soprema** respecta normele **QAS**, sistem in concordanta cu **ISO 9001-EN 29001** si **Certificare BSI**



B-dul GHEORGHE ȘINCAI Nr.9, Bl. 3, Sc. C,  
AP.35, SEC 4, BUCUREȘTI -TEL : +40 31 800 28 10  
TEL/FAX : +40 31 800 28 11 <http://www.soprema.com>

SOPREMA își rezervă dreptul de a modifica și a îmbunătăți compoziția materialelor comercializate și prin urmare prețul lor fără un anunț în prealabil .  
Prin urmare toate comenzile vor fi acceptate numai în conformitate cu condițiile și specificațiile tehnice impuse la data comenzii.